

## Sable 0/1 blanc

**Producteur :** LTG - Carrière Le Bois d'Auvilliers  
**Péetrographie :** Sable siliceux  
**Elaboration :** Naturel  
**Couleur :** Blanc


**Laboratoire :** LABORATOIRE CBTP - Laboratoire du Mans  
Le Perray Route d'Isaac  
72000 LE MANS  
Tel:0243769462 Fax:0243769583

<b>Laboratoire</b>	Laboratoire du Mans (LABORATOIRE CBTP) Le Perray Route d'Isaac 72000 LE MANS
<b>Prélèvement n°</b> B2248027	04/09/2012 (Réalisé le 06/09/2012)
<b>Classe granulaire</b>	0/1 mm
<b>Origine</b>	Carrière
<b>Mode</b>	Production hebdomadaire
<b>Conformité</b>	conforme
<b>Prélèvement fait par</b>	G.MASTELLARO
<b>Référence</b>	MICRO SABLE EQUESTRE
<b>Observations internes</b>	

Condition de l'essai	Minimum	Maximum	U	Norme
Module de finesse (FM)		0.64	0.15	EN 12620 anB. EN 13139 anA
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)		0.4 g/kg	0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve ventilée (W)		4.9 %		EN 1097-5

### Analyse granulométrique ( NF EN 933-1 )

Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude
4.000		100.0		
2.000		100.0		
1.400		100.0		
1.000		100.0		
0.500		100.0		
0.250		97.0		
0.125		39.0		
0.063		1.6	6.0	



<b>Technicien chargé des essais</b>	<b>Responsable Secteur Le Mans PYMeyer</b>	<b>Directeur du laboratoire S.Maurier</b>
		