

Sable 0/1 beige

Péetrographie : Sable siliceux
Elaboration : Naturel
Couleur : Beige

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 1

sans réf.

Réf.Producteur/Client


	0.063	0.08	0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.315	0.5	2	FM	MB	W	Fs	VBS
V.S.S.															
V.S.I.															

Partie informative

Résultats d'analyses

du 27/04/22 au 30/06/22

	0.063	0.08	0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.315	0.5	2	FM	MB	W	Fs	VBS
Moyenne Xf	0.6	0.9	2	5	19	57	89	98	100	100	1.06	2.0	4.5	10	0.18
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g/kg	%	%	



WIL 11.06.00.284-1 (c) Arcade 1996,2021

Directeur Opérationnel E. Rousseau