

# Sable 0/1 blanc

**Péetrographie :** Sable siliceux

**Elaboration :** Naturel

**Couleur :** Blanc

**Partie contractuelle**
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*
**Classe granulaire**

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

**Norme**

|           |
|-----------|
| sans réf. |
|-----------|

**Code**


|                       |
|-----------------------|
| Réf.Producteur/Client |
|-----------------------|

|        | 0.063 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.5 | 0.63 | 1 | MB | W |
|--------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|------|---|----|---|
| V.S.S. |       |     |       |      |     |      |       |     |      |   |    |   |
| V.S.I. |       |     |       |      |     |      |       |     |      |   |    |   |

**Partie informative**
*Résultats d'analyses*

du 27/04/22 au 27/04/22

|                     | 0.063 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.5 | 0.63 | 1   | MB   | W   |
|---------------------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| Moyenne Xf          | 3.7   | 6   | 30    | 89   | 96  | 98   | 99    | 100 | 100  | 100 | 0.5  | 4.5 |
| Nombre de résultats | 1     | 1   | 1     | 1    | 1   | 1    | 1     | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   |
| Unité               | %     | %   | %     | %    | %   | %    | %     | %   | %    | %   | g/kg | %   |



WIL 11.06.00.284-1 (c) Arcade 1996,2021

**Directeur Opérationnel E. Rousseau**
